

SurfaPore® **AG** - Anti Graffiti - Permanent

Beskyttelse av mineralske absorberende vertikale flater mot spraymaling, graffiti

Produktbeskrivelse

SurfaPore **AG** er et banebrytende vannbasert produkt for permanent beskyttelse av mineralske overflater mot graffiti-maling. SurfaPore **AG** er et filmdannende materiale som forsegler porene på sårbare mineralske overflater slik at graffiti lett kan vaskes av med vann, uten bruk av kjemikalier. SurfaPore AG kan påføres på betong, naturstein, absorberende fliser, murverk, og beskytter overflatene og bevarer det estetiske utseendet uendret.

Anbefalt bruk

Ideell for å beskytte absorberende mineralske overflater av betong, naturstein, sementpuss, og umalt murverk, mot graffiti-maling, flekker og permanente tusjer.

Viktige fordeler

- ☆ Lett å rengjøre
- ☆ UV-bestandig
- ☆ Enkelt å påføre
- ☆ Skal kunne tåle inntil 2-4 nedvasker

Tekniske spesifikasjoner

Type	<input type="checkbox"/>	Vannbasert løsning
Utseende	<input type="checkbox"/>	Emulsjon av hvit eller lys grå farge
Lukt	<input type="checkbox"/>	Svak
Tetthet	<input type="checkbox"/>	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Påføringstemperatur	<input type="checkbox"/>	Fra +5°C til +35°C
pH	<input type="checkbox"/>	4.0 ± 0.5
Viskositet	<input type="checkbox"/>	≥ 350 mPa · s @20°C

SurfaPore™ **AG** regnes ikke som et oksidant eller korroderende stoff

Overflateforberedelse

Alle overflater må være rene, tørre, fri for støv, oljer, salter, fett, rust og løse rester. Nye betong eller nytt murverk bør ha herdet i 4 uker + før påføring av SurfaPore AG.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1. km Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Hellas
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPore® AG

Beskyttelse av vertikale flater mot spraymaling, graffiti

Påføring

SurfaPore™ **AG** kan påføres med spray, rulle eller børste, ufortynnet. Påfør to strøk med et omleggingsintervall på 2–4 timer. For mindre absorberende overflater (lett polert marmor, granittoverflater), fjern eventuelt overflødig materiale først med et lett fuktig absorberende papir eller lofri klut, og tørk deretter med en lofri klut til det ikke er synlige rester igjen på overflaten. Absorberende overflater (betong, mur) absorberer mesteparten av SurfaPore™ **AG** som påføres. Beskyttelsen oppnås fullt ut 3-4 dager etter påføring.

For å fjerne graffiti på SurfaPore AG behandlet overflate: Bruk vann og en stiv tilpasset børste/pad eller trykkspyling. Du bør påføre SurfaPore™ **AG** på nytt etter 3-5 repetisjoner med graffiti-rengjøring for mindre absorberende overflater og etter 2-3 repetisjoner med graffiti-rensing på alle de andre litt mer absorberende overflatene.

Glansen avhenger av overflaten, fra halvblank til satin.

Dekkevne

Mindre absorberende overflater: 24-30 m²/L pr. strøk, avhengig av absorbansen ved overflatepåføring. Porøse, absorberende overflater: 8-10 m²/L pr. strøk, alt etter sugeevnen i det spesifikke underlaget

Lagring

Oppbevar i godt lukket emballasje, i et godt ventilert område, strengt ved en temperatur på mellom 5 grader C til 35 grader C, borte fra sollys og frost, i 24 måneder siden produksjonsdato. Dårlige lagringsforhold kan påvirke produktkvaliteten.

Helse og sikkerhet

Les produktets etikett før bruk. Safety Data Sheet er tilgjengelig via SurfaTech nettside www.SurfaTech.no eller på forespørsel ved å kontakte NanoPhos via e-post: post@surfatech.no eller telefon: 51 59 51 00.

Tilgjengelig emballasje

- 1L plastflaske
- 4L plastbeholder

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1. km Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Hellas
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPore® AG

Beskyttelse av vertikale flater mot spraymaling, graffiti

Ansvarsfraskrivelse: *Anbefalingene i Technical Data Sheet for bruk av NanoPhos' produkter er basert på vår vitenskapelige kunnskap, laboratoriestudier og langsiktige erfaring. Informasjonen som gis må anses som indikativ og gjenstand for kontinuerlig gjennomgang basert på spesifikke forhold og hver praktisk anvendelse. Produktets egnethet bør vurderes i hvert tilfelle for spesifikk bruk, og sluttbrukeren bærer fullt og eksklusivt ansvar for eventuelle bivirkninger som kan oppstå ved feil bruk av produktet. Den nåværende utgaven av dette tekniske databladet kansellerer automatisk alle tidligere data som gjelder samme produkt. For mer informasjon, vennligst kontakt NanoPhos: info@NanoPhos.com*

SurfaPore™-logoen er et registrert varemerke tilhørende NanoPhos SA

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1. km Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Hellas
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com